



The Chemical Company

ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar

ZERO-C™ Horizontal Liquid Component +

ZERO-C™ Extended Mortar Component

Mortero de reparación de dos componentes

USOS RECOMENDADOS

- Reparaciones horizontales e inclinadas
- Puentes, estacionamientos y túneles
- Muelles, esclusas de navegación, presas, escolleras y otras estructuras marinas
- Balcones
- Reparaciones arquitectónicas
- Interior o exterior

DESCRIPCIÓN

ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar es un mortero de dos componentes que puede aplicarse con jalador, retracción compensada, material de reparación cementicio con agregado, diseñado para aplicaciones de 7.2 a 32°C

(45 a 90°F) y contiene un inhibidor de corrosión integral. Tiene una formulación extraordinaria que proporciona una excelente adherencia, una resistencia optimizada al agrietamiento, resistencia a sulfatos, cloruros y de baja permeabilidad y alta resistencia a la compresión.

CARACTERISTICAS	BENEFICIOS
• Se puede aplicar con jalador	Es adecuado para aplicaciones de vertido y allanado, para sobrecapas y para superficies inclinadas
• Formulado con resistencia al agrietamiento	Es resistente al agrietamiento por retracción y restricción
• Baja permeabilidad	Resistente a la humedad, al ion cloruro y a la carbonatación
• Resiste los ciclos de congelamiento y descongelamiento	Permite realizar reparaciones duraderas
• Con retracción compensada	Reduce el esfuerzo en el punto de adherencia; mantiene la estabilidad de diseño

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

CONCRETO

1. Realice la preparación de la superficie de acuerdo con la Guía Técnica del ICRI No.310.1R-2008 Guía para la Preparación de Superficies para la Reparación de Concreto Deteriorado debido a la Corrosión del Acero de Refuerzo. (anteriormente No. 03730)
2. Remueva todo el concreto que no esté en buenas condiciones o delaminado, proporcionando un perfil de superficie mínimo de 6 mm (1/4 in) (CSP 5-9) según la Guía Técnica del ICRI No.310.2-1997 Selección y Especificación de la Preparación de Superficies de Concreto para Selladores, Recubrimientos y Revestimientos Poliméricos (anteriormente no. 03732) y 25 mm (1 in) de espacio libre detrás del acero de refuerzo corroído.
3. Corte con sierra el perímetro del área a reparar a una profundidad mínima de 25 mm (1 in) y acabe al rás. No corte el refuerzo.
4. Después de remover el concreto pero antes de la colocación, desbaste mecánicamente la superficie

para quitar todos las materias que puedan inhibir la adherencia y para proporcionar adherencia mecánica adicional. No use un método de preparación de superficie que fracture el concreto, al menos que la ausencia de micro grietas o magulladuras de acuerdo con la Guía de ICRI No.210.3-2004 Guía para el uso de la Prueba de Resistencia a la Tracción Directa para Evaluar la Adherencia a la Superficie del Concreto de los Materiales (antiguamente No. 03739) puede ser verificado y sea seguido con limpieza con chorro abrasivo para remover cualquier micro fractura y partículas, al menos que se haya usado granallado o hidro-demolición en la preparación de la superficie.

5. A menos que use adhesivos, remoje la superficie del concreto a una condición de superficie seca saturada (SSD). Quite cualquier exceso de agua.

ACERO DE REFUERZO CON CORROSIÓN

1. Quite toda la oxidación y herrumbre del acero de refuerzo expuesto de acuerdo a la Guía Técnica ICRI No. 03730 R Guía para la Preparación de Superficies para la Reparación de Concreto Deteriorado debido a la Corrosión del Acero de Refuerzo.”
2. Para protección adicional contra la corrosión, recubra



el acero de refuerzo con Zinc Rich una pintura para refuerzo o con el recubrimiento para refuerzo EMACO® P24.

Mezclado

Agite el líquido bien antes de usarlo. Añada una (1) bolsa de ZERO-C™ Horizontal Liquid Component a una (1) de ZERO-C™ Extended Mortar Component. Añada todo el líquido y luego añada lentamente el polvo mientras se está mezclando. Mezcle mecánicamente con una mezcladora de tamaño adecuado con eje mezclador, usando un taladro de baja velocidad de (400 –600 rpm) y con varilla mezcladora de cabeza cuadrada o con un mezclador de concreto convencional durante 3-4 minutos. Las mezcladoras de caída libre y/o con tambores rotativos no deben ser usados con el producto ZERO-C™. Mezcle solamente unidades completas, nunca mezcle unidades parciales.

FORMA DE USO

APLICACIONES CON CIMBRA

Las cimbras deben ser herméticas y debe seguirse la guía del ACI 347, Guía para el Cimbrado de Concreto, para Cimbrado y Apuntalamiento.

1. Enseguida antes de la colocación, quite el agua en exceso de la cimbra, dejando un sustrato saturado. Quite cualquier exceso de agua. Si está usando un adhesivo, siga las instrucciones de ese producto.
2. Si es posible, dependiendo de la configuración de la reparación, extienda mecánicamente una pequeña cantidad del material de reparación en el sustrato preparado, o sino un adhesivo con amplio tiempo de aplicación como CONGRESIVE® Liquid LPL o EMACO® P24 pueden ser utilizado en lugar de una capa de perfilado. En tales casos, coloque el material de reparación ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar antes que el adhesivo se vuelva seco al tacto. Aplique el material de reparación con suficiente presión para asegurar un buen contacto con el sustrato.
3. Quite la cimbra cuando el material de reparación haya alcanzado un mínimo de 80% de resistencia para la cual fue diseñado.

APLICACIONES HORIZONTALES

1. Aplique con presión una capa de adherencia de ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar mezclado en la superficie saturada preparada con una escoba de cerdas duras o con un cepillo. No diluya la capa de adherencia con agua u otro líquido. Aplique sólo de capa de adherencia que pueda

ser recubierta con material antes que la capa de adherencia se seque. No reacondicione la capa de adherencia.

2. En lugar de una capa de perfilado, se puede usar un adhesivo con amplio tiempo abierto como CONGRESIVE® Liquid LPL o EMACO® P24 . Coloque ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar antes que la capa de adherencia o el adhesivo se seque o endurezca.
3. Coloque el material de reparación y nivele como sea necesario para emparejar el nivel del concreto original. Donde existan condiciones de secado rápido (condiciones calurosas, secas, o de viento), use el reductor de evaporación CONFILM®. Termine la superficie final según sea requerido.

Curado

Es importante lograr un curado adecuado, el cual debe realizarse según la norma del ACI 308-98 "Especificación estándar para el curado de concreto". El curado debe continuar después de quitar las cimbras. Aplique un compuesto de curado base agua de BASF siguiendo las instrucciones del producto para cumplir con los requisitos de retención de humedad de la norma ASTM C 309 o ASTM C1315 o cure en húmedo por 1 a 3 días (incluyendo el tiempo dentro de la cimbra) y dependiendo de las condiciones (se recomiendan 3 días bajo condiciones calurosas, seca o de viento).

PARA UN MEJOR DESEMPEÑO

- Las mezcladoras de caída libre y/o con tambores rotativos no deben ser usados con el producto ZERO-C™.
- Mezcle solamente unidades completas, nunca mezcle unidades parciales.
- Proteja la reparación de la luz directa del sol, del viento, y de otras condición que podrían secar el material con mayor rapidez..
- Preacondicione los materiales a una temperatura de 16 a 27°C (60 a 80° F) 24 hora antes de usarlos.
- BASF no garantiza el desempeño de este producto al menos que las instrucciones de éste y otros documentos relacionados de BASF sean seguidas en todos los aspectos.
- El espesor mínimo de la aplicación es 25 mm (1 in)
- No mezcle parcialmente.
- La temperatura ambiental y de la superficie debe

estar entre 7.2 a 32°C (45° a 90 F) en el momento de la aplicación.

- Para colados de gran envergadura use el mortero auto-consolidable con la técnica de pre-colocado de agregados (PPAC por su sigla en inglés) .
- Asegúrese de usar las versiones más recientes de las hojas técnicas y de las MSDS; llame al servicio de atención al cliente de su representante local de BASF (verifique los teléfonos al final de este documento) para verificar si cuenta con la versión más actualizada.
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario Las visitas de campo del personal de BASF tiene como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

DATOS TÉCNICOS

Consulte el documento sobre cumplimiento del Protocolo sobre Hojas Técnicas para este producto para obtener información que cumple con el estándar del ACI 364.3R-09 Guía para la elaboración de Hojas Técnicas de Materiales de Reparación Cementicios.

Composición: ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar es un material de reparación fluido, de dos componentes, con retracción compensada y en base a cemento portland.

Resultado de los ensayos

Propiedades*	Resultados	Método de Prueba
Peso unitario, kg/m³ (lb/ft³)	2147-2307 (134 – 144)	ASTM C185
Tiempo de trabajabilidad, min >30 min @ 21°C Las temperaturas frías provocarán tiempo de trabajabilidad más largos y desarrollo de resistencia más lentos, las temperaturas más altas reducirán el tiempo de trabajabilidad y acelerarán el desarrollo de resistencia.		
Tiempo de curado, min		ASTM C 266
Temperatura estándar de aplicación, 21°C	Tiempo de curado inicial 40 a 90 min Tiempo de curado final < 120 min	
Max, temperatura de aplicación, 32°C	Tiempo de curado inicial 25 a 50 min Tiempo de curado final < 60 min	
Min, temperatura de aplicación, 10°C	Tiempo de curado inicial 100 a 150 min Tiempo de curado final <170 min	
Resistencia a la compresión, Mpa (psi) 23°C (70°F)	3 Horas >10.3 (1500) 1 día >20.7 (3000) 7 días >27.6 (4000) 28 días >34.5 (5000)	ASTM C 109
Retracción por secado, % (μstrain)	<500	ASTM C 157 Modificado a los 28 días
Permeabilidad rápida a cloruros, Culombios	Muy baja	ASTM C 1202/ AASHTO T 277
Módulo de Elasticidad Estático, GPa (psi) 28 días	22.1 (3.2 x 10 ⁶)	ASTM C 469
Resistencia a la delaminación por sal, 50 Ciclos	Calificación O	ASTM C 672
Coefficiente de Expansión Térmica	1.46 x 10 ⁻⁵ m/m/°C (8.1 x 10 ⁻⁶ in/in/°F)	CRD C39
Resistencia al Congelamiento y Descongelamiento Procedimiento A	El factor de durabilidad promedio a 300 ciclos, 80	ASTM C 666
Resistencia al agrietamiento Gráfica de deformación unitaria de aros de acero vs. la edad de las muestras para cada uno - muestras de prueba :		ASTM C 1581
Deformación unitaria promedio inicial	0.09	
Deformación unitaria promedio máxima	41.47	
Edad promedio del agrietamiento (días)	>60 días	
Fluencia a compresión		ASTM C 512
7 días Promedio de la deformación diferida	0.008 μstrain/psi	
28 días Promedio de la deformación diferida	0.034 μstrain/psi	
Resistencia a la tracción directa, 2 X 4 in muestras		CRD C 164
1 días Promedio de resistencia a la tracción	350 psi	
7 días Promedio de resistencia a la tracción	400 psi	
28 días Promedio de resistencia a la tracción	500 psi	
Resistencia a la adherencia, 3 x 6 in corte Inclinado, muestra según estándar ASTM C882	1 días Promedio de adherencia al corte inclinado >1000 psi 7 días Promedio de adherencia al corte inclinado >1500 psi 28 días Promedio de adherencia al corte inclinado >2000 psi	ASTM C 882, según modificación del estándar ASTM C 928

* Las muestras húmedas fueron curadas por 1 día y luego curaron al aire a 21° C (70°F) a no ser que se clarifique de forma diferente. Espere variaciones razonables dependiendo de los métodos de aplicación, los métodos de prueba, y de las condiciones de curado.



The Chemical Company

ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes sin abrir en un área limpia, y seca. Si el líquido se congela, coloque en un área cálida hasta que la temperatura sea de 16 a 27°C (60 a 80°F). Para obtener mejores resultados, ajuste la temperatura de ambos componentes a 10 a 21°C (50 a 70°F) antes de mezclar. El líquido es estable a los ciclos de congelamiento y descongelamiento según ASTM D-2443. El método estándar para comprobar la Resistencia al Congelamiento y Descongelamiento de Recubrimientos Base Agua.

La vida útil es de 12 meses cuando es adecuadamente almacenado.

EMPAQUE

Un kit está compuesto por ZERO-C™ Horizontal Liquid Component bolsa de 3.27 L (0.86 galón) y ZERO-C™ Extended Mortar Component en bolsas resistentes a la intemperie de 25.8 kg (57 lb).

RENDIMIENTO

Aproximadamente 13L, 0.013 m3 (0.47 ft3) por kit, lo que cubre aproximadamente 0.26 m2 (2.8 ft2) a un espesor de 50 mm (2") antes del deshecho.

SEGURIDAD

ZERO-C™ Extended Mortar

¡ADVERTENCIA!

ZERO-C™ Horizontal Extended Mortar contiene cuarzo; cemento portland; silicato de óxido de calcio de aluminio; tetraóxido de calcio de dialuminio; óxido de vidrio

Riesgos

SUSTANCIA IRRITANTE. Contiene material que puede causar cáncer. Puede ser perjudicial si es inhalado. Puede causar irritación moderada debido a la acción abrasiva. Contiene cuarzo respirable que ha sido listado como un posible cancerígeno humano por NTP e IARC. La exposición excesiva repetida o prolongada de cuarzo libre respirable puede causar silicosis u otros daños graves demorados pulmonares.

Precauciones

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite la aspiración del polvo. Lávese detenidamente después de manejar el producto. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No ingiera. Utilice sólo con ventilación adecuada. Use guantes impermeables, protección para los ojos y si en caso de que el Valor Límite Umbral sea excedido o si es usado en un área con poca ventilación, use un equipo protector

respiratorio NIOSH/MSHA de acuerdo a regulaciones federales, estatales o locales.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con agua por 15 minutos por lo menos. En caso de contacto de piel, lave el área afectada con jabón y agua. Si la irritación persiste, **BUSQUE ATENCION MÉDICA**. Quitese y lave la ropa contaminada. Si la aspiración le causa molestia física, vaya a tomar aire fresco. Si la molestia persiste o tuviera cualquier dificultad para respirar o si ingiere el producto, **BUSQUE INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA**.

Preposición 65

Este producto contiene material listado por el Estado de California como siendo conocido causador de cáncer, defectos congénitos u otros daños a la reproducción.

Contenido de COV

0g/L o 0 lbs/gal menos agua y exento de disolventes.

Para emergencia médicas únicamente, llame a ChemTrec (1-800-424-9300).

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIZABILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, Y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

BASF Corporation
Construction Chemicals
23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984 www.basf-cc.com.mx	Guadalajara 33-3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655
Costa Rica 506-2440-9110 www.centroamerica.basf-cc.com	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737 www.caribbean.basf-cc.com	Rep. Dominicana 809-334-1026 www.basf-cc.com.do	