

EPOGEL™

Adhesivo epóxico en pasta, sin escurrimiento, alta resistencia, alto módulo

USOS RECOMENDADOS

- Sellado de grietas y colocación de puertos de inyección a presión
- Grouteo de pernos y tornillo en superficies horizontales y sobrecabeza.
- Grouteo de grietas verticales, horizontales y sobrecabeza en el concreto estructural estático (fijo).
- Adhesivo estructural para concreto y mampostería
- Como material a prueba de picos alrededor de ventanas, puertas, cierres en prisiones y centros de detención.
- Interiores y exteriores
- Al interior de centros correccionales.

DESCRIPCION

EPOGEL es un adhesivo epóxico bicomponente de consistencia pastosa y alta resistencia. Se coloca sin escurrimiento, insensible a la humedad y a prueba de picos.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión a la mayoría de los materiales estructurales
- Se adhiere a sustratos secos y húmedos
- Ideal para aplicaciones verticales y a nivel sobrecabeza
- Fácil y rápido de usar
- No desgasta el equipo de distribución
- Colocación rápida para el trabajo de producción, por ejemplo colocación de hierros cortos de anclaje en el pavimento
- Cumple con el código especificado
- Fácil de medir y mezclar, en una proporción 1:1
- Se puede bombear

FORMA DE APLICACION

Preparación de la Superficie

1. Las superficies deben estar limpias y estructuralmente sanas y curadas por completo (28 días). Pueden estar húmedas o secas, pero sin agua estancada.
2. Las superficies no deben tener polvo, grasa, compuestos de curado, ceras, lechada, concreto deteriorado suelto y otros materiales dañados.
3. Prepare la superficie de concreto con medios mecánicos para lograr un perfil apropiado de agregado fracturado (escarificado).
4. Limpie el acero hasta tener un acabado blanco metálico.

Mezclado

1. Preacondicione el material a 21°C ± 3° (70°F ± 5°).

2. Premezcle cada componente de EPOGEL separadamente antes de mezclarlos.
3. EPOGEL está envasado en una proporción de 1 a 1 (A:B) para fácil mezclado. Adicione volúmenes equivalentes de la Parte A y la Parte B en una mezcladora limpia.
4. Mezcle perfectamente por aproximadamente 2 minutos usando una mezcladora de paletas y un taladro agitador de baja velocidad (400 a 500 rpm).
5. Raspe bajando todo el producto de las paredes de la mezcladora, luego mezcle por un minuto más para asegurar una mezcla uniforme y homogénea.
6. La vida de la mezcla es de aproximadamente 30 minutos a 25°C (77°F). Temperaturas mayores reducirán drásticamente la vida de la mezcla.

Aplicación

Sellado de la superficie antes de la inyección a presión

Aplique EPOGEL mezclado y puro a las grietas que se inyectarán a presión y alrededor de cada puerto de inyección. Con ayuda de una llana rectangular o navaja para masilla, presione el material para que entre en el concreto y alrededor de los puertos de inyección, sellando las grietas.

Deje curar el adhesivo epóxico EPOGEL™ por 24 horas a 21°C (70°F) antes de la inyección a presión.

COMO SELLADOR A PRUEBA DE PICOS

Aplique una gota de tamaño adecuada del adhesivo EPOGEL mezclado y puro, al área que se va a sellar.

ANCLAJE DE PERNOS, HIERROS CORTOS Y ACERO DE REFUERZO

El orificio para el anclaje no debe ser mayor de 6 mm (1/4") más grande que el diámetro del perno, hierro corto de anclaje o acero de refuerzo. La profundidad del orificio normalmente es de 10 a 15 veces el diámetro del perno, hierro corto de anclaje o acero de refuerzo. Limpie el interior de la perforación con un cepillo de cerdas duras, quitando todo el polvo, suciedad o cualquier partícula que pueda interferir con la adherencia. Limpie pasando una corriente de aire comprimido limpio y sin aceite.

Aplique la mezcla EPOGEL dentro del orificio, llenando aproximadamente la mitad. Coloque el perno, hierro corto de anclaje o el acero de refuerzo y empuje el EPOGEL al fondo hasta que fluya de la cavidad. Gire el perno para asegurar un buen contacto y adherencia.

ADHESIVO ESTRUCTURAL

Aplique la mezcla pura EPOGEL sobre la superficie preparada y limpia con llana o espátula. Asegure una adherencia positiva al sustrato. La aplicación del adhesivo debe conservarse tan delgada como sea posible y nunca debe exceder de 6 mm (1/4"). Asegure el elemento a unir en su lugar mientras el EPOGEL todavía está pegajoso. Si el adhesivo EPOGEL pierde esa característica o cura antes de adherir, el material debe ser eliminado mecánicamente por abrasión.

CARTUCHOS DOBLES

Inserte los cartuchos EPOGEL en la pistola dispensadora neumática, asegurándose que la medida de la cabeza del pistón que se inserta en cada uno de los cartuchos, sea la adecuada. Conecte las líneas de aire a presión reguladas a 0.62 MPa (90 psi).

Dirija el dispensador sin el accesorio mezclador hacia el interior de un bote de basura. Avance los pistones hasta que el material fluya de ambos lados del cartucho. Instale inmediatamente el mezclador estático asegurándolo con la tuerca sujetadora.

Incremento la presión de aire a los rangos de flujo deseados y descargue de 25 a 51 mm (1 a 2 in) de material hasta obtener un color de mezcla uniforme, antes de proceder con la aplicación.

PREPARACIÓN DE MORTERO EPÓXICO

Adicione lentamente 1 parte en volumen de arena seca y limpia a una parte del EPOGEL previamente mezclado. Mezcle el adhesivo epóxico con el agregado hasta obtener una consistencia y color uniformes.

Limpieza

Limpie las herramientas con Reductor 990 o xileno antes de que el material cure. Evite el contacto con los disolventes. El material curado puede eliminarse por medios mecánicos.

PARA MEJOR RENDIMIENTO

- La temperatura de aplicación debe ser superior de los 4°C (40°F).
- No permita que se congele.
- No diluya el producto ya que los disolventes evitan un curado adecuado.
- Se recomienda una colada máxima del mortero EPOGEL de 25 mm (1 in).
- Como sellador a prueba de picos, utilícelo solamente en aberturas y juntas estáticas.
- Se decolora si se expone a la luz UV.
- Deje curar por 10 a 14 días antes de sumergir en agua.
- Para la mezcla de mortero epóxico, utilice únicamente arena seca limpia.
- Siempre aplique una presión baja y pareja con cartuchos dobles; una presión excesiva puede causar un mezclado inadecuado o daño a los cartuchos resultando filtración del material.
- La adecuada aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Toda visita de campo realizada por el personal de BASF tiene como fin único el hacer recomendaciones técnicas y no el supervisar o proporcionar control de calidad en el lugar de la obra.

DATOS TECNICOS

Aprobaciones

- ASTM C 881, Tipo I, II, IV y V, Grado 3, Clase B y C
- Cumple con las especificaciones de la USDA para usarse en plantas procesadoras de alimentos
- ICBO (ER No. 5353)
- Reporte de Investigación No. RR 25306 de la ciudad de Los Angeles

Propiedades	Resultados	Métodos de prueba
Dureza Shore D	> 90	ASTM D 2240
Vida de la mezcla	35 min	ASTM C 881
Fuerza de adhesión	15.4 MPa (2232 psi)	ASTM C 882 2 días de curado
Fuerza de adhesión	17.0 MPa (2460 psi)	ASTM C 882 14 días de curado
Capacidad de absorción de agua	0.63 %	ASTM D 570
Coefficiente lineal de contracción	0.0007	ASTM D 2566
Resistencia a compresión	77.5 MPa (11,236 psi)	ASTM D 695
Módulo de compresión	1724 MPa (250,100 psi)	ASTM D 695
Elongación al rompimiento	2.56%	ASTM D 638
Resistencia al esfuerzo cortante	24.13 MPa (3,550 psi)	ASTM D 732
Resistencia a flexión	38.5 PMA (5,582 psi)	ASTM D 790
Resistencia a Compresión	13.8 MPa (2,000 psi)	ASTM C 109
Contracción	Pasa	ASTM C 884.
Compatibilidad térmica	Pasa	ASTM C 884



The Chemical Company

Los resultados de las pruebas son valores promedio obtenidos bajo condiciones de laboratorio por lo que se pueden esperar variaciones razonables.

Cargas finales promedio

Pruebas de tracción directa en barras de acero según el método ASTM E 488

Medida de la barra	Diámetro del orificio, in	Profundidad perforación, in (1)	Carga total kg (lbs)
# 4	5/8	6	7,264 (16,000)
# 5	3/4	6-3/4	11,804 (26,000)
# 6	7/8	7-1/2	16,344 (36,000)
# 7	1-1/8	8-1/4	23,154 (51,000)
# 8	1-1/4	9	29,056 (64,000)

(1) Puede usarse una perforación más profunda, pero los valores pueden variar. Es necesario hacer pruebas en la obra.

EMPAQUE

EPOGEL™ se encuentra disponible en juegos de 2 galones que consisten de:

Parte A, 3.8 l (1 gal) y Parte B, 3.8 l (1 gal).

Kit de 1 cuarto de galón que consisten de:

Parte A, 0.47 l (1 pinta) y Parte B 0.47 l (1 pinta)

Cartuchos dobles de 300 ml Parte A x 300 ml Parte B y de 946 ml Parte A x 946 ml Parte B.

Color: Gris

ALMACENAMIENTO

EPOGEL tiene una vida útil de 2 años cuando se

almacena en los recipientes originales, cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento.

RENDIMIENTO

El rendimiento para el adhesivo puro es de aproximadamente 2 m²/l (80 ft²/gal) a un espesor de 0.5 mm (20 mils) sobre una superficie lisa. El rendimiento varía en función de las condiciones del sustrato.

El rendimiento para el adhesivo es de 0.001 m³ /l (231 in³ /gal).

3.8 l (1 gal) con 1 parte de arena limpia y seca produce aproximadamente 0.2 ft³.

SEGURIDAD

Riesgos: Puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Su ingestión puede causar irritación. El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar sensibilización. Sensibilizador potencial de la piel y vías respiratorias. Exposición repetida puede causar daño a los riñones e hígado.

Precauciones: Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Evite respirar los vapores. No lo ingiera. Úselo con ventilación adecuada. Use guantes protectores, lentes de protección y en el caso de que se exceda el Valor Umbral Límite (TLV) o que se utilice en áreas muy poco ventiladas, use equipo protector respiratorio aprobado por NIOSH/ MSHA de conformidad con los reglamentos federales, estatales y locales que apliquen.

Primeros auxilios: En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave las áreas afectadas con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. En el caso de que la inhalación ocasione malestar físico, salga a tomar aire. Si persiste el malestar o tiene alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, busque inmediatamente atención médica.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expeditamos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustuiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIZABILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, Y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

BASF Mexicana, S.A.
Construction Chemicals
 Av. Insurgentes Sur 975
 México, D:F., CP 03710
 México
 Tel: (55) 5325 2643
www.basf-cc.com.mx

Tuitlán	Monterrey	Guadalajara	Mérida	Tijuana
Av. Uno No. 9 54900 Tuitlán Edo. México, Tel. (55) 5899 3984	Río Mississippi No. 323 66220 San Pedro Garza García N.L Tel. (81) 8335 4425	Calle Pino No. 2436 44900 Guadalajara, Jal. Tel: (333) 811 73 35	Calle 15 No. 208 C 97070 Mérida, Yuc. Tel. (999) 925 61 27	Río Bravo No. 10147-A 22400 Tijuana, B.C. Tel. (664) 686 66 55